

®

ANSILVER Profi - Nový

NÁVOD NA

antibakteriálny a protiplesňový prípravok
do stavebných náterových a škárovacích hmôr.

POUŽITIE účinný na fyzikálnom princípe určený

URČENIE

Nový ANSILVER® Profi je anorganická prášková prísada zabezpečujúca na fyzikálnom princípe čistotu ošetrených povrchov od nárustu nežiadúcich mikroorganizmov. Je vhodná do náterových a škárovacích hmôr v interiéroch a exteriéroch. Doba účinku je závislá od druhu prostredia a zvyčajne dosahuje minimálne 1 rok. Čas potrebný na dosiahnutie účinku je do 24 hodín. Môže sa použiť k preventívnomu alebo sanačnému ošetreniu interiéru a exteriéru stavieb, hlavne k náterom omietok prípadne do škárovacích hmôr. Výhody prípravku – jednoduchosť použitia a dlhodobosť účinku – ho predurčujú k použitiu všade tam, kde je potrebné zaistiť dlhodobú mikrobiálnu čistotu prostredia, najmä do obytných priestorov, skladov potravín, potravinárskych prevádzok, zdravotníckych zariadení a pod. Prípravok je povolené používať v nepriamom styku s potravinami.

ÚČINNOSŤ

Pri dodržaní správneho dávkowania a technologického postupu aplikácie je pre sanáciu zistená minimálna doba účinnosti prípravku 12 mesiacov odo dňa aplikácie.

Výdatnosť balenia: po rozmiestení v cca 4 kg náterovej hmoty podľa výdatnosti použitej náterovej hmoty pri dvojvrstvovom nátere. Pri škárovacích hmotách je výdatnosť závislá na hrúbke vrstvy a šírke škár.

Návod na použitie a základné dávkovanie: Do dózy pridať cca 0,2 litra vody, dózu uzavrieť a dôkladne pretrepať aby sa prípravok zmáčal vodou a neboli v ňom suché hrudky. Potom vyliat do cca 4 kg náterovej hmoty alebo cca 2 kg suchej škárovacej hmoty a dôkladne rozmiestať.

Dôležité upozornenie

Podmienkou úspešnej aplikácie a garancie minimálnej doby účinnosti je použitie plastových alebo nerezových pracovných pomôcok a nádob.

Prevencia

Preventívny náter proti tvorbe plesní pri vysychaní stien v novostavbách vykonáme v jednej vrstve štetcom alebo nástrekom s vhodnou náterovou hmotou s príďavkom ANSILVER® Profi - jedna 25 g dóza na cca 4 kg náterovej hmoty. V prípade aplikácie náteru na sádrokartón alebo na akúkoľvek stierku doporučujeme tieto nájskôr premaľovať najmenej jednou vrstvou čistej farby bez príďavku prípravku ANSILVER® Profi a až na túto potom aplikovať farbu s príďavkom prípravku ANSILVER® Profi. Na tento náter je potom možné aplikovať ďalšiu vhodnú náterovú hmotu. Pokial' sa predpokladá zvýšené riziko vzniku podmienok pre rast plesní (zvýšená vlhkosť), pridáme ANSILVER® Profi aj do vrchnej náterovej hmoty v doporučenom dávkovaní - jedna 25 g dóza na cca 4 kg náterovej hmoty.

Bežná sanácia

Vykonáva sa na plochách napadnutých kolóniami plesní. Ošetrovanú plochu doporučujeme ľahko postriekať prípravkom ASANEX (nemal by stekat'), počkať minimálne 3 hodiny, optimálne 24 hodín. Podľa stavu povrchu maľovky túto ľahko otrieme vlhkou handrou alebo v prípade nesúdržnej maľovky mechanicky odstrániť staré nátery až na omietku. Prípadné zbytky maľby a trhlinky očistíme oceľovým kartáčom. Nerovnosti a trhliny opravíme stierkovou hmotou alebo väppennou maltou. Očistenú plochu je vhodné premaľovať minimálne jednou vrstvou čistej farby bez príďavku prípravku ANSILVER® Profi, nechať vyschnúť a následne natrieť dve vrstvy náteru s príďavkom prípravku ANSILVER® Profi - jedna 25 g dóza na cca 4 kg náterovej hmoty. V prípade aplikácie náteru na sádrokartón alebo na akúkoľvek stierku doporučujeme tieto nájskôr premaľovať najmenej jednou vrstvou čistej farby bez príďavku prípravku ANSILVER® Profi a až na túto potom aplikovať farbu s príďavkom prípravku ANSILVER® Profi.

Sanácia veľkého napadnutia pliesňami

Veľké napadnutie pliesňami sa prejavuje prerastaním kolónii plesní až do omietky - jej narušením až odlupovaním. V takomto prípade doporučujeme na zapliesnené plochy aplikovať prípravok ASANEX a počkať minimálne 12 hodín, optimálne 24 hodín. Staré nátery je potrebné oškrábať až na omietku a nesúdržnú omietku odstrániť až na zdravé murivo. Na oškrábanú omietku alebo obnažené zdravé murivo doporučujeme znova aplikovať prípravok ASANEX a počkať min. 12 hodín. Na takto ošetrený povrch nahodíme omietku. V prípade aplikácie náteru na sádrokartón alebo na akúkoľvek stierku doporučujeme tieto nájskôr premaľovať najmenej jednou vrstvou čistej farby bez príďavku prípravku ANSILVER® Profi a až na túto potom aplikovať minimálne dva nátery vhodnou náterovou hmotou s príďavkom prípravku ANSILVER® Profi - jedna 25 g dóza na cca 4 kg náterovej hmoty. V priemyselných objektoch s trvalo vlhkými stenami doporučujeme aspoň tri nátery.

Pozor!

Nemiešať s inými prípravkami alebo chemickými látkami! Nezvysuňte doporučené dávkovanie, spravidla to vedie len k problémom!

Náterovú hmotu s prípravkom ANSILVER® Profi doporučujeme nanášať na čo najsušší podklad, pretože v prípade vlhkého podkladu vychádzajúca voda so sebou vynáša rôzne chemické látky z použitých stavebných hmôr, ktoré zvyčajne zreagujú s nezaschnutým náterom za tvorbu farebných škvŕn. Pri miešaní komerčných náterových hmôr, ktoré nie sú uvedené v nižšie uvedenom zozname, s prípravkom ANSILVER® Profi doporučujeme tieto vopred orientačne otestovať tak, že malé množstvo náterovej alebo stierkovej hmoty (cca 1 ml) zmiešame s troškou prípravku ANSILVER® Profi (na špičku noža) a sledujeme, či dochádza k nejakému zmene. Ak nedochádza počas niekoľkých minút až 2 hodín (pre istotu je vhodný)

až 24 hodín) k zmene konzistencie alebo farby, je možné hmotu použiť. Ak dôjde k tmavnutiu hmoty alebo k zmene jej konzistencie, je táto pre prípravok ANSILVER® Profi nevhodná. Styk prípravku ANSILVER® Profi s neotestovanou náterovou alebo stierkovou hmotou, môže vyvolať nežiadúcu reakciu, ktorá môže znižiť alebo eliminovať účinnosť prípravku, prípadne vyvolať výraznú farebnú zmenu ošetrového povrchu. Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím prípravku, ako aj za nemennosť surovínového zloženia doporučených náterových hmôt, ktoré boli miešateľné s prípravkom ANSILVER® Profi v dobe ich doporučenia a za prípadné škody vzniknuté nežiadúcou farebnou reakciou z dôvodu zámeny surovín použitých pri ich výrobe.

Vhodné náterové hmoty pre použitie s prípravkom ANSILVER® Profi:

Interiérová	Fasádna	Výrobca / Dodávateľ
EKOLAK 0100, ECODUR		EKOLAK, s.r.o. Uherské Hradiště
FINAL L.S.		FINALIT, s.r.o. Žilina
Jupol, JUPOL Economik	Jubcolor	JUB
PREMAL EKONOMIK, ELEGANT, THERMO		SLOVLAK Košeca, a.s. Košeca
Primalex Standard, Polar, Fortissimo	Primalex (Malvena)	Keramika Horní Bříza, a.s.
REMAL Profi, REMAL Ideal		TELURIA, s.r.o.
REVCO ALFA	AKRYL Exterier, AKRYL Spachtel, SILICON Exterier, SILICON Spachtel	REVCO, s.r.o. Košice
vápenný hydrát - čistý	vápenný hydrát - čistý	rôzny
Zateplovacia stierka AEROTHERM		THERMO INDUSTRY, a.s. Pardubice
Zateplovacia stierka Q-THERM		GRAND-DEL Slovakia s.r.o. Vrútky
Zateplovacia stierka Stelax Therm		FINALIT, s.r.o. Žilina

Poznámka: Dávkovanie prípravku ANSILVER® Profi v tabuľkách je prepočítané na bežný obsah sušiny vo farbe cca 55 % hmot.. Nepridávajte svojvoľne iné prísady! Použitie iných prísad môžete konzultovať s príslušným distribútorom alebo priamo u výrobcu. Bezpečnosť pri práci a prvá pomoc: Pri manipulácii s práškovou formou prípravku zabráňte zbytočnému vdychnutiu alebo zasiahnutiu očí použitím vhodných pracovných pomôcok. Znečistenú pokožku umyte vodou a mydлом. Pri zasiahnutí očí ich vymyte čistou vodou. Pri náhodnom požití vypite cca 1 liter vlažnej vody a vyvolajte zvracanie. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie.

Informácie v núdzových prípadoch poskytne Toxikologické informačné centrum, tel.: 02/ 5477 4166.

Skladovanie: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Skladujte na tmavom, suchom a čistom mieste bez agresívnych chemických výparov.

Rozsypaný materiál alebo jeho prípadné zbytky môžu byť zlikvidované ako netoxický odpad. Prázdne obaly je možné recyklovať.

Zloženie: fyzikálne modifikovaný oxid titaničitý (CAS 13463-67-7, EINECS 236-675-5)